

Obj.číslo: 232 900 000

**2K-MS-Klarlack matt CM**

2K-MS Matný krycí lak

**2K-MS-Klarlack matt CM**

Revize 11/2024

Dvosložkový bezbarvý lak na akrylové bázi s leskem 15-20 jednotek lesku pod úhlu 60°. Skvělá kvalita, dobrá odolnost, rovnoměrně matný povrch. Vhodný jako vrchní lak pro matné, hedvábně matné a hedvábně lesklé metalické a efektové barvy. Mipa 2K-Klarlack matt CM lze použít také na plastové díly, např. nárazníky. Pro tento účel použijte elastický přípravek Mipa 2K-Elastic. Vhodný jako vrchní lak pro matné, hedvábně matné a hadvábně lesklé metalické a metalické barvy.

**Možné varianty lesku:**

**Hedvábný mat:** Mipa 2K bezbarvý lak matný CM + 5 - 10 % Mipa 2K Elastic nebo Mipa 2K bezbarvý lak matný CM + Mipa 2K bezbarvý lak lesklý v poměru 3:1.

**Hedvábný lesk:** Mipa 2K bezbarvý lak matný CM + 15 - 20 % Mipa 2K Elastic nebo Mipa 2K Clearcoat matný CM + Mipa 2C Clearcoat lesklý ve směsném poměru 2:1.

**Teoretická vydatnost:** 7 - 8 m<sup>2</sup>/l

**Technické údaje:**

**Odstín:** Matný

**Specifická hustota:**

**Viskozita pro stříkání:** 18 - 20 s 4 mm DIN

**Obsah netěkavých složek:****Obsah VOC:**

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 840 g/l, kategorie B/e

Obsah VOC v přípravku maximálně: 563 g/l

**Míchací poměr:** 2 : 1 na objem

**Tužidlo:** Mipa 2K MS Tužidlo MS 10 pro drobné opravy  
Mipa 2K MS Tužidlo MS 25/40 pro standartní lakování

**Ředění:** Mipa 2K-Ředidlo V25, Mipa 2K-Ředidlo dlouhé V40

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
<b>Stříkací pistole s horní nádobkou</b>	2 - 2,5	1,2 - 1,3	2	10%
<b>HVLP tlak na trysce</b>	0,7		2	
<b>HVLP</b>	2 - 2,2	1,2 - 1,3	2	10%

**Zpracovatelnost:** 1 h s Mipa 2K-MS-Tužidlo MS 10 při 20 °C  
4 h s Mipa 2K-MS-Tužidlo MS 25 při 20 °C  
6 h s Mipa 2K-MS-Tužidlo MS 40 při 20 °C

**Tlušťka vrstvy:** 40 - 50 µm

**Odvětrání:** 3 - 5 min. mezi jednotlivými vrstvami  
10-15 min. před sušením v boxu

Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž	
<b>Teplota okolí 20°C:</b>	25 - 30 min.	12 hod.		
<b>Teplota okolí 60°C:</b>		30 min.		
<b>Infrazářič:</b>	Odvětrání:	Krátké vlny:	Střední vlny.	
		8 min.	10 - 15 min.	

**Podmínky pro zpracování:** od + 10 °C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti.

---

**Bezpečnostní upozornění:**

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

---

**Skladování:**

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 36 měsíců.

---

**Likvidace obalů:**

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

---

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.
--